

**PAVIMENTO RIGIDO IN LAMINATO CON RESISTENZA ALL'ACQUA AUMENTATA**

DIMENSIONI PAVIMENTO	lunghezza 1845 mm x larghezza 244 mm x spessore 10,0 mm
FINITURA SUPERFICIALE	Sincronizzata
INCASTRO PAVIMENTO	5G
BISELLATURA	Bisellato nei 4 lati
DIMENSIONI SCATOLE	4 pezzi per scatola pari a 1,80 m <sup>2</sup> / 15,50 kg x scatola
DIMENSIONI BANCALI	75,60 m <sup>2</sup> x bancale / 42 scatole x bancale / 701 kg x bancale

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORME DI RIFERIMENTO	REQUISITI	RISULTATO
Classificazione residenziale	ISO 10874 EN 13329	Classe 23	Uso domestico intenso
Classificazione commerciale	ISO 10874 EN 13329	Classe 33	Uso commerciale generico
Classe di usura	EN 13329		AC5
CE	EN 14041	Prodotto Marcato CE	Vedere DOP e retro scatola
Classificazione al fuoco	EN 13501	Cfl - S1	Difficilmente infiammabile ~B1
Emissione	E1	inferiore a 0,05 ppm	Superato
Resistenza allo scivolamento		Classe tecnica DS	Superato
Conducibilità termica	Resistenza tecnica secondo DIN EN 12667	0,084 [(m <sup>2</sup> * K)W]	Superato
Campionamento	EN 13329		
Resistenza agli urti	EN17368d		Piccola sfera ≥ 70 mm Grande sfera ≥ 1000 mm
Gonfiore dello spessore in 24 h	ISO 24336	%	≤ 10
Resistenza alle macchie	EN 438-2		5,g. 1-2 4,g. 3
Coessione interna	EN 319	N/mm <sup>2</sup>	> 1,2
Solidità superficiale	EN 311	N/mm <sup>2</sup>	> 1,5
Resistenza all'incastro	ISO 24334	kN/m	FI 0,2 ≥ 1 FI 0,2 ≥ 2

Larghezza dello strato superficiale	EN 13329	mm	± 0,1
Lunghezza dello strato superficiale	EN 13329	mm	± 0,3
Perpendicolarità	EN 13329	mm	max 0,2
Rettilinearità dello strato superficiale	EN 13329	mm/m	< 0,3
Differenza di altezza tra gli elementi	EN 13329	mm	max 0,15
Spazi tra gli elementi	EN 13329	mm	max 0,2
Contenuto di formaldeide	EN 717-1	ppm	< 0.05

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (01/01/2025). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la Marcatura CE, i DOP sono disponibili sul sito [www.parqcolor.it](http://www.parqcolor.it). Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite dalla Società Legnami Paganoni S.p.A. ed in linea con la norma UNI 11515-1.

**Parqcolor®**

[www.parqcolor.it](http://www.parqcolor.it) [info@parqcolor.it](mailto:info@parqcolor.it)

è un marchio di

**società legnami**  
**PAGANONI s.p.a.**

Via Delle Canovine, 29 - **24126 Bergamo**  
Tel. 035 325611 - Fax 035 325699